

PLITONIT Гидроизоляционный угол внутренний 90° и внешний 270°



2 угла в упаковке

- ✓ Стойкость к кислотам
- ✓ Для наружных и внутренних работ
- ✓ Высокая эластичность
- ✓ Выдерживает давление воды > 1,5 Атм

Эластичные гидроизоляционные углы для внутренних и наружных работ



Скачать инструкцию на другом языке/
Download the manual in another language
kz | az | uz | tj | kg | tm | am | ge | mn

Область применения

Продукт предназначен для гидроизоляции внутренних и внешних углов во влажных помещениях и сооружениях: гидроизоляция бассейнов, душа (в том числе душевые без поддона), ванных комнат, подвалов, балконов, террас, производственных помещений (в том числе пищевой промышленности) и т.д., используется в системе совместно с PLITONIT ГидроЛента.

* Зона нанесения должна быть на несколько сантиметров больше, чем ширина угла. Перед укладкой гидроизоляционной ленты на поверхность укладываются внешние и внутренние углы, настенные и напольные манжеты.

Технические характеристики

Толщина	~ 0,6 мм
Ширина	120 мм
Длина со стороны угла	140 мм
Рабочая температура	-30°C ...+ 90°C
Выдерживает давление воды:	>1,5 Атм
Поперечное натяжение до разрыва:	>100%

Порядок производства работ

1	Нанести кистью или шпателем слой гидроизолирующего раствора на основание.*
2	Уложите гидроизолирующий угол PLITONIT ГидроЛента во влажный слой гидроизоляции.
!	Угол укладывается стороной без печати вниз таким образом, чтобы она полностью закрывала стык/шов.
4	Вдавите гидроизоляционный угол в нанесённый раствор гладким металлическим / пластиковым шпателем, чтобы удалить все "пузыри".
!	Стыки лент, угловых элементов и манжет следует укладывать внахлест на 5-7 см.
!	Следующий слой гидроизоляционной массы наносят поверх краевой части ленты так, чтобы его средняя часть оставалась непокрытой, при этом предыдущий гидроизоляционный слой должен быть затвердевшим, но еще влажным.

Транспортировка и хранение

Транспортировать в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов. Хранить в крытых помещениях, обеспечивающих сохранность упаковки. Срок хранения в таре изготовителя – 24 месяца со дня изготовления. Дата изготовления указана на упаковке.

Важные советы

PLITONIT ГидроЛента Гидроизоляционный угол внутренний 90° и внешний 270° применяются в системе с полимерной гидроизоляционной мастикой PLITONIT ГироЭласт или полимер-цементной эластичной гидроизоляцией PLITONIT ГидроЭласт 2К.

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

8 (800) 555 - 71 - 67

www.plitonit.ru

e-mail: info@mc-bauchemie.ru