

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГИДРОЛАСТ «УНИВЕРСАЛ»

Фасовка:

- комплект – (15 кг + 3 л) на 10 м²
- пластиковое ведро – (6 кг + 0,5 л) на 4 м²

Поможет Вам решить проблемы:

- гидроизоляция санузла
- гидроизоляция бассейна
- гидроизоляция фундамента
- гидроизоляция подвала
- гидроизоляция фасада и пр.

Характеристики

Покрытие Гидроласт «Универсал» обладает высокой степенью адгезии к любым поверхностям, атмосферостойкостью, эластичен, экологически чист; с минеральными основаниями образует общую кристаллическую структуру; его морозостойкость на порядок выше морозостойкости бетонов и строительных растворов, что соответственно повышает морозостойкость оснований, защищенных этим материалом. Покрытие Гидроласт Универсал позволяет производить в дальнейшем любые отделочные работы: нанесение штукатурки, покраску, укладку керамической плитки и т.д., а также применяется при укладке теплого пола.

Подготовка основания

Основание необходимо зачистить от всех отслаивающихся фрагментов, старой краски, водорастворимых веществ, битумных покрытий, масляных пятен, жидкого стекла и т.д. Если поверхность имеет значительные неровности, трещины и т.п., в целях экономного расходования материала необходимо выровнять ее цементно-песчаным раствором. Для достижения лучших результатов рекомендуется проводить гидроизоляционные работы на основаниях, возраст которых достиг 3-14 суток.

Перед нанесением материала основание необходимо увлажнить, но не допуская появления луж.

Выполнение работ

Жидкий компонент поставляется в виде концентрата, поэтому перед использованием его следует разбавить водой в соотношении 1:1. Для приготовления раствора сухой компонент перемешивают с предварительно разбавленным жидким (из расчета 1 кг на 0,4л) до получения однородной массы. Выждав 10 минут, раствор еще раз интенсивно

перемешивают, после чего он готов к работе. Раствор наносится на подготовленное основание кистью либо шпателем в два слоя (во избежание пропусков слои наносятся крест-накрест).

Второй слой наносится после затвердевания первого. Время затвердевания первого слоя зависит в первую очередь от степени увлажненности и водопоглощения основания и может составлять от 1 до 12 часов (при эксплуатации покрытия при отрицательных давлениях, второй слой наносится не ранее чем через 3 часа после первого). Необходимо помнить, что качество получаемого покрытия (прочность) напрямую зависит от времени твердения нанесенного материала во влажных условиях! Поэтому необходимо беречь его от быстрого высыхания либо укрывая полиэтиленом, либо периодически увлажняя.

Растворная смесь должна быть израсходована в течение часа. При загустевании смеси допускается добавление воды в очень незначительных количествах.

Ходить по покрытию допускается через 24 часа после нанесения второго слоя.

Через трое суток можно производить дальнейшие работы.

ГИДРОЛАСТ «УНИВЕРСАЛ» «САНУЗЕЛ»

Фасовка:

- пластиковое ведро – (12 кг + 1 л) на 8 м²
- идеально подходит под кафельную плитку
- с эффектом самовыравнивания
- применяется при укладке теплого пола

Область применения

Композиция применяется для гидроизоляции бассейнов, санузлов, а также других местах, где необходимо предотвратить проникновение влаги наружу, а напор воды не превышает 3 м. Способ нанесения материала такой же, как у Гидроласт «Универсал»



СВЕРХЭЛАСТИЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ «ГИДРОЛАСТ-С»

Фасовка:

- мешок – (15 кг) на 8 м²
- обладает устойчивостью к усадкам и динамическим нагрузкам
- с эффектом самовыравнивания

Область применения

«Гидроласт С» применяется для гидроизоляции конструкций из железобетона, кирпича, гипсокартона, в т.ч. подверженных усадкам, растрескиванию, вибрациям и динамическим нагрузкам:

- бассейнов, резервуаров, подвалов (глубиной до 3 м)
- террас и бетонной кровли, фундаментов и оснований

а также для защиты бетона и штукатурок, подверженных микротрещинам от карбонизации и вредного химического воздействия, например солей грунта или сульфатов и солей оттаивания льда.

«Гидроласт С» также применяется для образования гибкой связи между стенами и полом, полом и перекрытиями, трубами и кладкой и т.д. Имеет хорошую адгезию к керамическим поверхностям. Используется как финишная гидроизоляция (резервуары, кровля, фасады), так и в качестве подстилаемого нагружаемого покрытия (например, под облицовку бассейнов, террас, балконов санузлов).

Подготовка основания

Обрабатываемая поверхность должна быть тщательно очищена от старой штукатурки, пыли, грязи, мелких частиц, масел и жиров, с помощью зубила, щетки, кисти, а также струей воды под высоким давлением.

Выполнение работ

«Гидроласт С» наносится на влажную поверхность кистью или шпателем, равномерно размазывая раствор в горизонтальной и вертикальной плоскости до достижения слоя толщиной не более 2 мм. При необходимости можно наносить несколько слоев с интервалом 5 часов. В жаркую погоду следует увлажнить обрабатываемую поверхность для предотвращения ускоренного высыхания.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Выдерживает раскрытие трещин до 2 мм, без нарушения гидроизоляции
- Хорошая адгезия к различным поверхностям
- Стойкость к циклам мороз-оттепель, эластичен при низких температурах
- Не токсичен
- Защищает от окислов углерода и серы, хлоридов и сульфатов.