КРЕПС БЕТОНКОНТАКТ
Адгезионная грунтовочная дисперсия на водной основе

Описание

КРЕПС БЕТОНКОНТАКТ – Адгезионная грунтовочная дисперсия на водной основе. Наполнитель кварцевый песок.

Область применения

КРЕПС БЕТОНКОНТАКТ применяется для обработки плотных, гладких оснований: бетонных и железобетонных поверхностей, цементных штукатурок, древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит, масляных и алкидных покрытий и старой плитки, которые не поддаются механическому удалению.

Применяется перед нанесением строительных растворных смесей на гипсовой, гипсово-известковой, известково-цементной или цементной основе, облицовкой плиткой и камнем. Подходит для подготовки оснований в соответствии с СП 71.13330.2017 и идеально совместима с продуктами «КРЕПС»

Подготовка основания

Основание должно быть сухим, ровным, обладать прочностью не менее прочности отделочного покрытия. Перед нанесением грунтовки следует очистить поверхность от грязи и пыли, масляных пятен, отслаивающихся старых покрытий и незакреплённых частиц.

Способ применения

Готова к применению, не следует смешивать с другими материалами, разбавлять или загущать. Перед началом работы тщательно перемешать. Температура воздуха при нанесении должна быть не ниже +5^{o}C и не выше +30^{o}C. Обработанная поверхность легко отличается по цвету, даже при недостаточном освящении. При обнаружении участков с недостаточной обработкой, допустимо корректировать их повторным нанесением после полного высыхания. При работе в местах с повышенной влажностью нужно убедиться, что выполнена надлежащая гидроизоляция. Примыкающие поверхности рекомендуется защищать от попадания брызг. При наружных работах основание защищать от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей, не наносить на влажную или нагретую поверхность. Время высыхания адгезионной грунтовки – не менее 3 часов при температуре окружающей среды + 20 (±2)°C и влажности 65 (±5)%. Расход при однослойном нанесении от 170 г/м^2 (примерно 1 кг на 6 м^2), в зависимости от впитывающей способности и структуры основания. Дальнейшие работы проводить не менее чем через 5 часов после нанесения. Адгезия к бетону составляет около 1,5 Мпа.

Нанесение

Наносить с помощью кисти или валика.

Очистка инструмента

Инструмент и оборудование очищаются чистой, тёплой водой сразу после окончания работ.

Упаковка

Поставляется в пластиковых вёдрах 4 кг, 7 кг и 14 кг.

Транспортировка и хранение

При температуре от +5^{o}C до +30 ^{o}C. Срок хранения 24 месяца в заводской упаковке. Беречь от влаги и солнечных лучей, хранить в дали от нагревателей и огня. **Внимание**: с 1 октября по 1 апреля выпускается зимняя версия, которая выдерживает 5 циклов замораживания – оттаивания, с длительностью заморозки не более 2-х недель при

температуре до -30ºС. После заморозки грунтовку поместить в тёплое помещение и выдержать не менее 8-ми часов, не нагревать принудительно.

Технические характеристики

Наименование показателя	*Нормируемые значения*
Цвет	розовый
Плотность	1,4±0,1кг/дм^3
Время высыхания	3-4 часа (при температуре + 20^{0}С и относительной влажности воздуха 65%)
Температура применения	от +5^{0}С до +30^{0}С
Расход	170 г/м^2 в зависимости от типа обрабатываемой поверхности

Грунт строительный КРЕПС БЕТОНКОНТАКТ ТУ 2316-004-38036130-2013